

# TERANIL

Weisse Kalkglätte

**ANWENDUNGSBEREICH:** Zum Glätten von Innenwänden und -decken. Geeignet für Restaurationen und Sanierungen. Mögliche Endbearbeitung bei Texturen-Relief.

**MATERIALEIGENSCHAFTEN:** Kalk, Füllungen, Additive.

**ANSICHT:** Weisses Pullver

**TECHNISCHE DATEN:** **Klassifizierung nach EN 998-1: GP CS I Wc0**

Druckfestigkeit (EN 1015-11)	CS I (0,4-2,5 N/mm <sup>2</sup> )
Biegefestigkeit (Beton+UKG) (EN 1015-12)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ; SL: B
Haftzugfestigkeit $\mu$ (EN 1015-19)	≤ 20
Wärmeleitfähigkeit, $\lambda$ (EN 1745)	0,45 W/mK
Kapillare Wasseraufnahme, c (EN 1015-18)	Wc0
Brandverhalten (EN 13501-1)	A 1
Optimale Auftragungsdicke	2 mm
Max. Auftragungsdicke	5 mm (ein Schicht)
Anwendungszeit (20°C, 60% rel. Feuchtigkeit)	24 Uhr

**VERBRAUCH:** 1,2 kg/m<sup>2</sup> /mm

**PROCEDURE:**

**Anwendungsverfahren:**

Anwendung auf folgenden Untergrundarten:

- Beton mindestens 2 Monate alt
- Porenbeton mindestens 3 – 4 Wochen alt
- Kalkzementputz (VC 40, VC 5, UNIVA 30) mindestens 14 Tage alt

**UNTERGRUNDSVORBEREITUNG:**

Alle Unterlagen müssen sauber, fest, trocken, ungefroren und ohne Reste von Schalungsöl sein. Nicht-porösen Untergründen und Glattbeton einen Tag vor dem Auftragen des TERANIL mit MINERALKVARC GRUND impregnieren.

Andere Unterlagen mit Wasser befeuchten oder mit wasserverdünntem UNIVERZALKONCENTRAT GRUND im Verhältnis von 1 : 2 (1 Teil UKG : 2 Teile Wasser) 4 – 6 Uhr vor dem Auftragen des TERANIL impregnieren.

**VERARBEITUNG:**

Inhalt des Sackes 25 kg mit 9,5 l Wasser mechanisch mit langsam laufendem Rührwerk sorgfältig mischen, bis eine dicke Paste entsteht. Angemischtes Material 10 Minuten stehen (Reifungszeit) lassen.

**ANWENDUNG:**

**Nivellierung / Relief Behandlung**

TERANIL mit Metallkelle bis 5 mm max. Dicke auftragen und feinglätten oder in Texturen-Relief bearbeiten (mit Walze, Spachtel ...). Zum Ausgleichen von grösseren Unebenheiten, TERANIL in mehreren Schichten auftragen und zwar immer auf die vorher verfestigte und getrocknete Schicht.

**Die Bearbeitung von Porenbeton**

Mit Metallkelle in Dicke von 2 – 2,5 mm auftragen. Das Glassnetz IN-70 mit Klappen an allen Nahtstellen in die frische Schicht eindrücken. Die zweite Schicht von TERANIL in 1,5 - 2,0 mm Dicke auf die erste verfestigte Schicht auftragen.

**HINWEIS:**

Falls der Auftragnehmer im Laufe des Einbaus des gekauften Produktes einen Anwendungs- oder ästhetischen Mangel am Produkt bemerkt oder vermutet, ist er verpflichtet, gemäß dem Verhalten eines ordentlichen Kaufmanns den Einbau des Produkts abzubrechen, damit der eventuelle Schaden so klein wie möglich gehalten wird, und dem Hersteller unverzüglich eine Reklamation vorzubringen, der diese dann baldmöglichst bearbeiten und belegen wird. Die Reklamationen, die dem Hersteller vorgebracht werden, nachdem ein Großteil des gekauften Materials oder das gesamte gekaufte Material eingebaut worden ist, dürfen nicht Gegenstand einer Reklamation sein und ein dadurch entstandener Schaden wird nicht ersetzt. Versteckte Mängel werden gesondert behandelt.

<b>WERKZEUGE:</b>	Mettalkelle, Walze, Spachtel und Bürste. Das Werkzeug gleich nach der Anwendung mit Wasser waschen.
<b>VERARBEITUNGS TEMPERATUR:</b>	Während Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Raum- und Lufttemperatur nicht geringer als + 5°C und nicht höher als + 30°C sein.
<b>LIEFERFORM:</b>	Papiersäcke, Sackinhalt 2 kg, 5 kg, 8 kg, 25 kg
<b>LAGERUNG:</b>	In trockenen Räumen auf Paletten.
<b>HALTBARKEIT:</b>	In verschlossenem Originalzustand 12 Monate.
<b>TRANSPORT:</b>	Während des Transportes das Erzeugnis muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. Das Erzeugnis unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung für den Transport auf Strasse oder Schiene.
<b>SICHERHEITSMASSNAHMEN:</b>	TERANIL EKSTRA enthält Kalk.

**GEFAHR**Gefährdungen ( H-Sätze):

H318 – Verursacht schwere Augenschäden  
H315 – Verursacht Hautreizungen  
H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen  
H335 – Kann die Atemwege reizen

Sicherheitshinweise (P-Sätze):

P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
P280 – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen  
P305+P351+P338+P310 Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P302+P352+P333+P313 – Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder –ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen

<b>ENTSORGUNG:</b>	<b>Baumaterialreste:</b> Gemäß Verordnung über Kategorien, Arten und Klassifizierung von Abfall, erhärtende Baumaterialreste als Bauabfall nach Codenummer 17 09 04 klassifizieren.
<b>QUALITÄTSKONTROLLE:</b>	Nach Maßgabe des Gesetzes über Bauprodukte wurde das Produkt in das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit aufgenommen: 4  TERANIL unterliegt ständigen Qualitätskontrolle in den Laboratorien der Samoborka d.d.

**LEISTUNGSERKLÄRUNG:** Identifikationsmarke 53149109818-ZGP-19/1005.

2019.

Die technische Anleitung des Produktes enthält unsere Kenntnisse, verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen. Sie soll allen Nutzern, die unsere Produkte verwenden, als Anwendungsempfehlung dienen, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Dabei haften wir nicht für Schäden, die aufgrund einer fehlerhaften Anwendung, schlecht ausgeführter Arbeiten oder falscher Produktwahl entstanden sind.