

TERANIL MAX

Dispersions-Nivelliermasse

- Anwendungsbereich:** Feines Nivellieren von Wänden und Decken im Innenbereich.
Eignet sich hervorragend zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten, Sprünge, Kratzer und kleinerer Löcher.
- Materialeigenschaften:** Polymer-Dispersion, Füllstoffe, Additive
- Ansicht:** Naturweisse Paste – gebrauchsfertig
- Technische daten:** **Klassifizierung EN 15824:**

Dichte (EN ISO 2811-1)	1,550 – 1,650 g/ml
Haftfestigkeit auf Mineralputz (HRN EN ISO 4624)	> 0,3 N/mm ²
Haftfestigkeit (beton + UKG)	≥ 0,4 N/mm ²
Wärmeleitfähigkeit (EN 1745)	0,61 W/mK
Kapillare Wasseraufnahme (EN 1015-18)	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 1015-19)	≤ 30
Optimale Auftragungsdicke	1,0 – 2,0 mm einer Schicht
Max. Auftragungsdicke	3,0 mm für zwei Schichten
Anwendungszeit (20°C, 60% rel. Feuchtigkeit)	24 Stunden (3 mm Schicht)

Verbrauch: 1,5 – 1,8 kg/m²/mm

- Procedure:** **Einsetzbar auf folgenden Untergründen:**
- Unterputz (VC 50, VC 40, GV-10)
 - Beton mindestens 1 Monat alt
 - Porenbeton
 - Faserzementplatten
 - Gipsfaserplatten
 - Gipskartonplatten

Untergrundvorbehandlung:

Die zu behandelnden Flächen müssen glatt, sauber, tragfähig, trocken, frost-, öl- und fettfrei sowie mindestens 21 Tage alt sein. Schwer absorbierende Untergründe (glatter Beton) mit MINERALKVARGRUND 1 Tag vor dem Auftragen von TERANIL MAX imprägnieren. Übrige Untergründe mit UNIVERZALKONCENTRAT GRUND mit Wasser verdünnt im Mischungsverhältnis 1:1 (1 Teil UKG:1 Teil Wasser) imprägnieren. TERANIL MAX nach 4 – 6 Stunden Trocknungszeit des Primers auftragen (20°C, 60 % Luftfeuchtigkeit).

Verarbeitung: TERANIL MAX vor dem Verarbeiten im Originalbehältnis gut durchmischen. Falls nötig, bis zur gewünschten Konsistenz zur manuellen oder maschinellen Verarbeitung mit Wasser verdünnen.

Verbrauch: TERANIL MAX mit Metallglätter in einer Schichtstärke von maximal 2 mm aufbringen und sofort glatt abziehen. Vor dem Aufbringen der zweiten Schicht die getrocknete Fläche mit feinem Schleifpapier aufrauen und vom Staub befreien..

Maximale Gesamtschichtstärke 3 mm.

Endbearbeitung:

- Innenanstriche: TERAPOL, TERAPOL FRESH, POLAKRIL nach 10 - 14 Tagen.

Bei den Arbeiten sollte man sich an die gültigen Baunormen halten.

HINWEIS:

Falls der Auftragnehmer im Laufe des Einbaus des gekauften Produktes einen Anwendungs- oder ästhetischen Mangel am Produkt bemerkt oder vermutet, ist er verpflichtet, gemäß dem Verhalten eines ordentlichen Kaufmanns den Einbau des Produkts abubrechen, damit der eventuelle Schaden so klein wie möglich gehalten wird, und dem Hersteller unverzüglich eine Reklamation vorzubringen, der diese dann baldmöglichst bearbeiten und belegen wird.

Die Reklamationen, die dem Hersteller vorgebracht werden, nachdem ein Großteil des gekauften Materials oder das gesamte gekaufte Material eingebaut worden ist, dürfen nicht Gegenstand einer Reklamation sein und ein dadurch entstandener Schaden wird nicht ersetzt. Versteckte Mängel werden gesondert behandelt.

Werkzeug:

Metallglätter, Verarbeitungsgerät, Kehrschaufel. Das Werkzeug gleich nach der Anwendung mit Wasser waschen.

Verarbeitungstemperatur:

Während Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die Raum- und Lufttemperatur nicht geringer als + 5°C und nicht höher als + 30°C sein.

Lieferform:

Papiersäcke, Sackinhalt 2 kg, 5 kg, 8 kg, 25 kg

Lagerung:

In trockenen Räumen auf Paletten, geschützt vor Sonne und Frost.

Haltbarkeit:

In verschlossenem Originalzustand 12 Monate.

Transport:

Bei Lieferung muss gewährleistet sein, dass das Material keinen Schaden nimmt. TERANIL MAX muss vor Feuchtigkeit geschützt werden. TERANIL MAX unterliegt nicht der Gefahrstoffverordnung für den Transport auf Strasse oder Schiene.

Entsorgung:

Baumaterialreste: Beachten Sie den allgemeinen Bedingungen für Bauarbeiten. Keine besondere Schutzausrüstung für den sicheren Betrieb. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung: Baumaterialreste: Gemäß Verordnung über Kategorien, Arten und Klassifizierung von Abfall, flüssige Abfälle als Bauabfall nach Codenummer 08 01 02 klassifizieren. Abfall in flüssiger Form nicht mit dem Hausmüll entsorgen, nicht in die Kanalisation oder ins Erdreich leeren. Abfall in fester Form gemäss Abfallverordnung Nr. 17 09 04 behandeln. Gebinde auf Rezyklieranlagen entsorgen.

Qualitätskontrolle:

TERANIL MAX unterliegt ständigen Qualitätskontrolle in den Laboratorien der Samoborka d.d.

Tehnička uputa proizvođača sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.